

LUBRIFIANT SEC AU PTFE

Caractéristiques :

- Lubrification et protection optimisées
- Laisse un film sec résistant aux salissures, poussières et huiles
- Pour tous matériaux, plastiques et pour le verre

Apparence	Légèrement nuageuse, liquide jaune profond
Densité relative (liquide)	0.71 – 0.74
Propriétés extrême pression (ASTM D-3233)	1048 kg
Températures d'utilisation	-45°C à +260°C
Hydro-solubilité	Non miscible
Compatibilité	Métaux, plastiques et verre
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)	Cicatriciel profond de 0.43 mm
Protection anticorrosion (ASTM B-117)	40% en 24 heures

